

SIL BAÑOS & COCINAS XPRESS

SILICONA ÁCIDA ANTIMOHO CON TECNOLOGÍA EXPRESS. ESPECIAL BAÑOS Y COCINAS.

VENTAJAS

- Fórmula Antimoho.
- Secado rápido: formación de piel rápida (20 min).
- Resistente a los detergentes y productos de limpieza.
- Alta resistencia a la humedad.



DESCRIPCIÓN

Silicona ácida indicada para baños y cocinas. Su fórmula antimoho garantiza una alta resistencia a la humedad, asegurando juntas higiénicas y limpias.

En general posee buena adherencia, incluso sin imprimaciones, a la mayoría de materiales como vidrio, superficies esmaltadas, porcelana, epoxi, paneles de poliéster y acabados de madera.

USOS RECOMENDADOS

Adecuada para sellar lavabos, bañeras, encimeras, mamparas, fregaderos, azulejos y sanitarios, debido a su alta resistencia a los detergentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Acetoxi
➤ DENSIDAD	0.97 g/ml
➤ TIEMPO FORMACIÓN DE PIEL	13 min (23°C/55%HR)
➤ DESCUELGE	<2mm (ISO 7390)
➤ DUREZA SHORE "A" (DIN 53505)	15
➤ ALARGAMIENTO A ROTURA (DIN 53504)	600%
➤ RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-50°C a +120°C
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5°C a +40°C
➤ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (DIN 53504)	1.3 MPa
➤ CAUDAL	600 g/min (3mm / 6.3 bar).
➤ Módulo 100% (DIN 53504)	0.30 MPa

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa. Cortar la parte superior del cuello del cartucho y enroscar la cánula. Aplicar el producto en cordones mediante una pistola manual o neumática. Alisar con una espátula o dedo humecido con agua jabonosa. Debido a la gran variedad de materiales que se pueden utilizar, se recomienda hacer previamente a la aplicación, un test de adherencia. Consultar el test en la página web www.bostik.es

DIMENSIONES DE LA JUNTA

Anchura mínima: 4 mm
Anchura máxima: 25mm
Relación anchura/profundidad:

- 4-8 mm / 6 mm
- 10-12 mm / 8 mm
- 14-16 mm / 10 mm
- 18-20 mm / 12 mm
- 22-24 mm / 14 mm

LIMPIEZA

El producto fresco puede limpiarse con Bostik Cleaner E. El producto seco solo puede retirarse mecánicamente.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30606971	Translúcido - Cartucho 280 ml	12	8412663069713
30606980	Blanco - Cartucho 280 ml	12	8412663069805

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN:

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://bostiksdcs.thewerco.com/default.aspx>

RENDIMIENTO

10 a 15 metros lineales para un cordón de 5 mm de diámetro. Puede utilizarse la siguiente fórmula:

$$\frac{280}{\text{sección de junta (mm}^2\text{)}} = \text{metros lineales por cartucho}$$

LIMITACIONES

No recomendada para mármol, plomo, cobre, acero galvanizado, PE, PP, PMMA, PC, PTFE y superficies bituminosas.

ALMACENAJE

18 meses en envase original conservado entre +5°C y +25°C, al abrigo de heladas.

CERTIFICACIONES

