KOLMAT®

PASTA DE SELLADO PARA SELLAR UNIONES ROSCADAS DE METAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Pasta de sellado para sellar uniones roscadas de metal.

CAMPO DE APLICACIÓN
Para sellar uniones roscadas de metal en instalaciones de agua (potable), calefacción central y gas, así como sistemas de aire comprimido, entre otros. Utilizar en combinación con Kolmat® cáñamo o fibra acrílica. Gas: entre -20 °C y +70 °C, hasta 5 bar. Agua: 95 °C, hasta 16 bar: 130 °C, hasta 7 bar. No apropiado para oxígeno.

CARACTERÍSTICAS
· Resistente a grandes oscilaciones de temperatura
· Insensible a los efectos de gas y agua
· Ajustable a posteriori (no se endurece)
· Desmontable
· Resistente a la corrosión

PREPARACIÓN
Tratamiento previo de las superficies: Limpiar bien las superficies (eliminar el óxido) y desengrasarlas.

APLICACIÓN
Modo de empleo:
1. Aplicar cáñamo (agua) o fibra acrílica (gas) a la rosca (girar en la dirección de la rosca). 2. Aplicar suficiente pasta y de forma uniforme por toda la rosca. 3. Montar la unión.
Manchas/restos: Eliminar los restos con un producto desengrasante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Resistencia al agua: Muy buena
Resistencia térmica: Entre -20 °C y +100 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Base química: Aceite mineral
Color: Verde
Viscosidad: aprox. Pastoso
Densidad: aprox. 1.25 g/cm^3

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Al menos 24 meses en un envase sin abrir, guardado entre +5 °C y +25 °C. Una vez abierto, el envase tiene conservación limitada. Conservar en envase bien cerrado, en un lugar seco a una temperatura comprendida entre +5°C y +25°C.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.