

SELLADORA TITAN

Interior - Exterior.



Código de producto : 050

Descripción

Imprimación alquídica blanca de excelente penetración y adherencia, que sella las superficies, evitando rechupados de los acabados. Muy buena brochabilidad y lijado. Muy bajo olor.

Campos Aplicación

Interiores y exteriores. Adecuada preparación previa al pintado de madera y otras superficies porosas no alcalinas.

Datos técnicos

Naturaleza	Alquídica
Acabado	Mate
Color (UNE 48073)	Blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,53 - 1,56 Kg/l
Rendimiento	13 - 18 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 6 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	12
Métodos de aplicación	Brocha y rodillo
Limpieza de utensilios	Aguarrás Mineral o Disolvente Sin Olor
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	45 °C
Volumen Sólidos (UNE 48090)	57 - 59 %
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (g) (450/350) Máx. COV _{org} s 350 g/l
Presentación	4 l, 750 ml, 375 ml y 125 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Madera: lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar cantos vivos. Aplicar 1 mano de **Selladora TITAN**. Lijar y eliminar el polvo. Aplicar una segunda mano de **Selladora TITAN** para conseguir una superficie uniforme, lijando suavemente. Acabar con el esmalte de acabado.

Exteriores: proteger la madera aplicando previamente **Protección Total 3**.

Superficies porosas no alcalinas (yeso...): aplicar directamente **Selladora TITAN**, caso de que la superficies sea pulverulenta, aplicar antes una capa de **Fondo Fijador D13**. Si el acabado ha de ser de color, teñir con **Tinte Universal TITAN**, siendo suficiente en la mayoría de los casos, una sola capa de producto final. Entre las 12 - 24 horas, plastecer con masillas sintéticas los defectos, dejando secar 8 - 12 horas; repasar luego con la misma **Selladora TITAN**. Dejar secar a fondo (24 - 48 horas) antes de aplicar la pintura de acabado.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-01

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

