



## NEOPRENO ESPONJOSO ADHESIVO (CR/SBR)

### APLICACIONES Y PROPIEDADES

Cuadrillo de neopreno esponjoso con adhesivo con malla en una cara y protección de papel brillo, de fácil instalación. Para trabajos de estanqueidad y aislamiento acústico y de vibración. Ideal para marcos de puertas, ventanas, remolques para vendimia, etc. Por su contenido de neopreno CR en la mezcla de caucho es autoextinguible, aunque no esté certificado y ensayado para tal uso.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- \*Dureza: 20º SHORE A (+-5%)
- \*Densidad: 150 kg/m<sup>3</sup>
- \*Alargamiento: 250%
- \*Rango de temperaturas de uso: -40ºC /+60ºC
- \*Resistencia a la compresión:
  - Al 25%: 14/35 KPA
  - Al 50%: 40/160 KPA
- \*Absorción de agua: <10%
- \*Variación de resistencia a la compresión por envejecimiento:
  - 7 días 70ºC: -30%
- \*Contenido de cauchos en mezcla: SBR 13.03% CR 26.98%

### NORMATIVAS DE ENSAYOS

- GB/T5574-1994 UNE-EN-ISO 868
- ASTMD 1056
- ASTMD 1056
- ASMTD1056
- ASMTD 1056
- ASMTD 1056
- ASMTD 1056

### COMPORTAMIENTO GENERAL

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| *Aislamiento eléctrico: B | *Álcalis: R                     |
| *Impacto: N/A             | *Vapor: N/A                     |
| *Abrasión: N/A            | *Hidrocarburos o derivados: N/A |
| *Envejecimiento: E        | *Grasas o derivados: N/A        |
| *Ozono: E                 | *Uso industria alimentaria: N/A |
| *Ácidos: R                |                                 |

M: Malo R: Regular B: Bueno E: Excelente A: Apto N/A: No apto

### MARCAJE EN PRODUCTO

SIN MARCAJE EN PRODUCTO