

Xylazel Barniz Interior Agua

1.- Descripción del producto

Clase de producto	BARNIZ INTERIOR AGUA está formulado con resinas acrílicas y de poliuretano alifático que le proporcionan al producto una elevada dureza y resistencia a las manchas, al rayado, golpes, etc. Además, contiene una serie de aditivos que potencian aún más las características superficiales del film.
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Acabados mate incoloro, satinado y brillante tanto en incoloro como en colores. - Resistente a los productos químicos, y a las manchas. - Resistente a la abrasión y rayado. Gran dureza final. - Gran adherencia sobre superficies antiguas. - Seca rápidamente en menos de 30 minutos. Segunda mano después de 1 hora. - Fácil aplicación con brocha, pistola o rodillo de pelo corto. - Débil olor que desaparece cuando seca.
Campos de aplicación	Para el barnizado de mobiliario, puertas y otros objetos de madera en interior.
Colores	Mate: incoloro Satinado y brillante: incoloro / Nogal, Teca, Roble
Envases	250mL / 750mL

2.- Datos técnicos

Datos	<p>Densidad: 1.03±0.02 (20°C)</p> <p>Rendimiento: entre 10-18 m²/L por mano, según el tipo de madera.</p>
Secado	<p>Secado</p> <p>Tacto: en menos de 30 minutos en condiciones normales.</p> <p>Total: repintado aproximadamente en una hora según condiciones de temperatura y humedad.</p>

3.- Modo de empleo

Preparación	<p>Aplicar sobre superficies limpias y secas. Las maderas nuevas no resistentes a los agentes xilófagos deben ser tratadas previamente con un protector como Xylazel Fondo Extra o Xylazel Total Plus (según la protección que se pretenda dar a la madera).</p> <p>Se puede aplicar una imprimación tapaporos o sellante de taninos antes.</p>
--------------------	---



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

	Homogenizar el producto antes usar mediante una suave agitación. Eliminar barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando. Si el barniz está en buenas condiciones es adecuado lijarlo suavemente para crear una buena adherencia. Aplicar el producto sin diluir. Lijar suavemente entre mano y mano y limpiar el polvo. Aplicar 2 ó 3 manos. No aplicar con temperaturas por debajo de 5 °C.
Modo de empleo	El producto puede ser aplicado a brocha, pincel, pistola o rodillo de pelo corto.
Limpieza de útiles	Agua y jabón.

4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	<p>Almacenamiento y manipulación</p> <p>No almacenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C. Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, referentes a las aguas y al aire.</p> <p>Evitar que el producto llegue a las aguas.</p> <p>Durante el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.</p>
--------------------------------------	---

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 03/2021
La presente edición
anula las anteriores