



GARRA S.A.

POLIG.IND. EITUA N° 14
48240 BERRIZ (VIZCAYA)

SPAIN

Tel. 00 34 946824144

Fax.00 34 946824287

e-mail: garra@garra.es

www.garra.es

FICHA TECNICA SUJETACABLE 3/16" GARRA REF.210316

- **MUELA** : CALIDAD MATERIAL: FUNDICIÓN MALEABLE

ANALISIS QUIMICO TIPO

C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)
2,40 – 2,70	1,60 – 1,90	0,40 – 0,90	0,06 – 0,08	0,20 – 0,30

- **HORQUILLA M-5** CALIDAD MATERIAL: C-15

ANALISIS QUIMICO TIPO

C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)
0,12 – 0,18	0,10 - 0,30	0,25 – 0,60	≤0,05	≤0,05

- **ACABADO**: ZINCADO

SE RECOMIENDA COLOCAR ENTRE 2 Y 4 UNIDADES DEL SUJETACABLE GARRA PARA UNA CORRECTA SUJECIÓN DEL CABLE A UNA DISTANCIA MENOR DE 30MM ENTRE ELLOS COLOCÁNDOLOS EN LA SIGUIENTE POSICION:

