

# ESMALTE ACRÍLICO TITANLUX BRILLANTE

Interiores - Exteriores.



Código de producto : 004

## Descripción

Esmalte acrílico al agua de fácil aplicación, con buen aplanamiento y resistencia al roce, incorporando *Silcurane*. Lavable e inodoro. No amarillea.

Interiores y exteriores. Apto para madera, yeso, hierro y mampostería. Puertas, ventanas, paredes, radiadores, muebles, etc., en el hogar, escuelas, clínicas, hoteles, etc.

## Datos técnicos

<b>Naturaleza</b>	Acrílica
<b>Acabado</b>	Brillante
<b>Color (UNE 48073)</b>	Blanco y gama colores
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811)</b>	Blanco: 1,21 - 1,25 kg/l, colores: 1,02 - 1,26 kg/l
<b>Rendimiento</b>	12 - 14,5 m <sup>2</sup> /l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 - 60 minutos
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	6 - 8 horas
<b>Métodos de aplicación</b>	Brocha, rodillo y pistola
<b>Diluyente</b>	Agua
<b>Condiciones de aplicación, HR &lt; 80%</b>	+10 °C - +30 °C. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.
<b>Teñido</b>	Tinte Universal TITAN o Tinte al Agua Profesional
<b>Volumen Sólidos (UNE 48090)</b>	Blanco: 34,5 - 35 %, colores: 32 - 36 %
<b>COV (UNE EN 11890-2)</b>	2.004/42IIA (d) (150/130) Máx. COVs 90 g/l
<b>Presentación</b>	4l, 2,5l, 750ml, 375ml y 125ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente. Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.

## **SUPERFICIES NO PREPARADAS:**

**Madera:** lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resina y matar cantos vivos. Aplicar **Titanxyl Lasur Fondo al Agua** ó **Selladora TITAN** según necesidades.

**Hierro:** aplicar **Imprimación Sintética Ecológica**. Para trabajos al exterior serán necesarias dos manos de imprimación. En interiores, una capa será suficiente.

**Otros soportes:** Consultar.

### **En todos los casos para:**

**Interiores:** acabar con 1 o 2 manos de **Esmalte Acrílico Titanlux** en capa abundante, sin trabajar demasiado.

**Exteriores:** acabar con 2 o 3 manos de **Esmalte Acrílico Titanlux** en capa abundante, sin trabajar demasiado.

## **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:**

Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 o 2 capas de **Esmalte Acrílico Titanlux**.

## **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:**

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2014-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova  
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

