

QUILOSA PROFESSIONAL SINTEX AC 47 Masilla Acrílica

Sellador acrílico para el sellado y relleno de juntas y grietas. Compatible con la mayoría de los materiales que se emplean en construcción (hormigón, madera, ladrillo, piedra natural y artificial, etc.)



VENTAJAS

- Monocomponente, sin problemas de mezclado in situ.
- Fácil aplicación a temperaturas de entre +5 °C y +50 °C sobre sustratos secos.
- Compatible con la mayoría de los materiales que se emplean en construcción (hormigón, madera, ladrillo, piedra natural y artificial, etc.).
- Plastoelástico, no transmite tensiones a los flancos de la junta.
- Puede pintarse o empapelarse a las pocas horas de su aplicación.

USO RECOMENDADO

- Sellador de uso general para juntas con un movimiento inferior al 10 %.
- Sellado de estructuras de construcción.
- Sellado y relleno de grietas en yeso o mampostería.



NORMAS / ENSAYOS / CERTIFICADOS

Marcado CE

• EN 15651-1 F EXT- INT

Información adicional

• "Certificado A+". Producto de muy bajas emisiones. Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles de acuerdo a la norma ISO 16000.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Valor		
Pasta cremosa homogénea	+		
No curado	Valor		
Descuelgue (ISO 7390) [mm]	0 mm		
Tiempo de espera para pintado [h]	>1		
Tack free (BS 3712) [min]	18		
Formación de piel (BS 5889 Ap.A) [min]	52		
Temperatura de aplicación [°C]	5 - 50		
Curado, (4 semanas a 23°C y 55% H.R.)	Valor		
Sólido flexible	+		
Recuperación elástica (ISO 7389) [%]	< 70		
Resistencia a la tracción, ISO 37 [MPa]	0.08		
Elongación a rotura (ISO 8339) [%]	63		
Capacidad de movimiento (ISO 9047) [%]	± 10		
Resistencia a temperatura [°C]	-20 - +80		
Resistencia Química	Valor		
Resistencia a UV e intemperie	+		
Resistencia al agua	+		





Resistencia a ambientes polucionados

+

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de la aplicación, lea atentamente las instrucciones de seguridad descritas en la Hoja de Seguridad del producto.

Preparación de la superficie

- Las superficies a sellar deben estar limpias y secas.
- Las lechadas de cemento deben eliminarse.
- En caso necesario, además de un tratamiento mecánico es conveniente realizar una limpieza con un disolvente no graso como por ejemplo acetona.
- Con materiales porosos y en la construcción general se recomienda utilizar la imprimación PRIMER
 C-16. (Consulte la ficha técnica)
- Debe transcurrir un mínimo de media hora entre la aplicación de la imprimación y el sellador.
- El ancho de la junta será proporcional a la capacidad de movimiento del sellador.
- La profundidad del sellador debe ser igual al ancho de la junta y nunca menor de 8 mm.
- Es necesario el empleo de un material de relleno para evitar la adhesión del producto sobre el fondo de la junta que ejercería, sobre el sellador, tensiones innecesarias. Al mismo tiempo se consigue una regulación en la profundidad de sellado así como mayores rendimientos. El material a emplear debe ser inerte, mecánicamente estable, homogéneo, inoxidable y no adherirse ni al sellador ni a los materiales contiguos.
- Se recomienda, como producto especialmente adecuado la Espuma de Polietileno de célula cerrada, extruida en cordones de sección regular como nuestro: POLITEN-CEL.

Preparación del producto

- Cortar el extremo del obturador del cartucho.
- Enroscar la cánula en el cartucho.
- Cortar la punta de la cánula a bisel a la sección deseada.
- Introducir el conjunto en la pistola aplicadora.

Aplicación

- Rellenar con el producto la junta convenientemente tratada.
- Para un mejor acabado, proteger los bordes de la junta con cinta adhesiva y alisar con una espátula, retirando la cinta antes de que el sellador forme piel.

Trabajos después de completar la aplicación

Limpiar las herramientas con agua cuando el producto esté todavía fresco. El material fraguado puede





eliminarse fácilmente con medios mecánicos.

Notas / limitaciones

- Puede pintarse o empapelarse a las pocas horas de su aplicación.
- Se recomienda que la pintura utilizada sea lo suficientemente elástica para evitar posibles agrietamientos.
- Debido a la gran variedad de pinturas disponibles, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar la pintura.
- No aplicar el producto cuando esté lloviendo o haya riesgo de lluvia intensa inmediata.
- No aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5 °C.
- La fórmula siguiente es una guía aproximada para calcular el rendimiento:
- Rendimiento: L= V/(AxP), donde, L= Longitud de sellado en metros obtenidos por envase. V= Capacidad del envase en ml. A= Ancho de la junta en mm. P= Profundidad de la junta en mm.
- Cualquier material no conocido por el usuario, bajo el punto de vista de adherencia, debe ser ensayado previamente o bien consultar a nuestro Departamento Técnico.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Resistencias Químicas: +++ Excelente / ++ Muy buena / + Buena / -- Muy mala / - Mala / * Consultar.

La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes. Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica.

PT: +351 800 919 552



TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

Guárdese en lugar fresco y seco.

Almacenar en su envase original cerrado.

Duración: 3 años.

DATOS DEL CATÁLOGO

Capacidad nominal / talla / tamaño	Color	Número de piezas por paquete colectivo	Índice	Código EAN
600 ml	gris	12	10043901	8411729959760
600 ml	RAL 9002 blanco grisáceo	12	10043290	8411729361600
600 ml	blanco	12	10043900	8411729959685

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Durante el fraguado, el producto emite monómeros volátiles análogos a los de las pinturas al agua. Por lo tanto, en espacios pequeños deberá asegurarse una buena ventilación.

Debe evitarse, a causa de posibles irritaciones, todo contacto del producto fresco con los ojos o mucosas. Si esto ocurriese deberán lavarse con agua abundante y, en caso necesario, acudir al médico.

Usar guantes y, en caso de manchas, lavarse con un detergente industrial cuando el producto está aún fresco.

NO DEBEN LAVARSE LAS MANOS CON DISOLVENTES.

Para más información solicite la hoja de seguridad del producto.

5/5 Update date: 18.03.2024

