

FONDO IMPRIMACIÓN IFA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Imprimación incolora en base disolvente para la protección preventiva de la madera contra insectos, hongos y humedad.

Repele al agua. Regulariza el contenido de humedad en la madera.

XYLAZEL FONDO IMPRIMACIÓN IFA no forma capa, actúa a poro abierto.

Garantía de calidad

XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del producto **XYLAZEL FONDO IMPRIMACIÓN IFA**, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Eficacia

XYLAZEL FONDO IMPRIMACIÓN IFA cumple la norma UNE-EN46: Determinación de la eficacia preventiva frente a larvas recién nacidas de *Hylotrupes bajulus* tras ensayo de envejecimiento por evaporación UNE-EN73 y por deslavado UNE-EN84 para tratamiento superficial. Cumple la norma EN113: Determinación del umbral de eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos sin coriolus versicolor, tras ensayo de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84 para un tratamiento superficial. Cumple la norma EN 152-1: Determinación de la eficacia preventiva de un tratamiento de protección de la madera elaborada contra el azulado para un tratamiento superficial.

Características

- **XYLAZEL FONDO IMPRIMACIÓN IFA** da una eficaz protección a la madera, sin modificar su color natural, ya que como impregnación de fondo penetra en la misma, garantizando su eficacia.

- Es muy fácil de aplicar por la rápida absorción del producto en la madera.

- Excelente capacidad de anclaje para los protectores de acabado, pinturas y barnices.

- Después de seco no huele.

- No levanta repelo en la madera.

Usos

Tratamiento de la madera superficial para clase de uso 1, 2, 3 (madera sometida a humidificaciones intermitentes: carpintería exterior, etc.) por aplicación superficial según EN 559-1. Uso por el público en general, para envases menores o iguales a 2,5L. Exclusivamente por personal especializado, para envases superiores a 2,5L.

Uso por el público en general: Pincelado. Uso por personal especializado: Pincelado, inmersión o autoclave de pulverización.

Los locales o instalaciones, que almacenen, comercialicen o apliquen los formatos indicados para uso especializado deben estar inscritos en el registro oficial de establecimientos y servicios biocidas (ROESB)

Campos de aplicación

Para todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, viejas o nuevas, empleadas en carpintería de armar (vigas, cerchas, pérgolas, etc.) o de taller (marcos, puertas, ventanas, revestimientos, muebles, muebles de jardín, casas de madera, vallas, etc.) Se puede aplicar en maderas secas (humedad hasta un 20%). Ideal para carpintería de exterior, como protector preventivo de los ataques de carcomas y hongos.

También se puede aplicar sobre tableros contrachapados, aglomerados, etc.

Tonos de color

Incoloro transparente.

Tamaños de envases

375, 750mL y 2,5, 5 y 25L.

2. DATOS TÉCNICOS

0,82 g/cm³

Muy fluido

>55°C

Densidad a 20°C

Viscosidad

Punto de inflamación

Secado

El secado de la superficie en condiciones normales es de 12 horas. Repintado: 24 horas aprox.

En maderas duras que absorben con dificultad el producto y con un alto grado de humedad ambiental, el tiempo de secado puede ser mayor. También en maderas tropicales, como el iroko (teca africana), el secado puede retardarse. Recomendamos, cuando se estime necesario, una prueba antes de proceder a la aplicación definitiva.

Comportamiento a la corrosión

No ataca metales ni cristales. No provoca oxidación alguna.

Una vez seco puede estar en contacto con los plásticos y materiales bituminosos.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación

Eliminar pinturas y barnices, decapando o lijando. Limpiar la madera vieja o nueva. Proteger adecuadamente los plásticos y materiales bituminosos. Proteger las plantas.

Dosis

- Como imprimación protectora antiazulado y pudrición: **140 mL/m²**

- Como protector contra hongos de pudrición, insectos e hidrofugante: **240 mL/m²** en dos o más manos.

Modo de empleo

XYLAZEL FONDO IMPRIMACIÓN IFA se presenta listo para su empleo y no debe diluirse con otros productos.

Si se desea una coloración con **XYLAZEL FONDO IMPRIMACIÓN IFA** se le puede añadir cualquier color de lasur **XYLAZEL**.

Sistemas de aplicación

Maderas nuevas: Por pincelado, inmersión o autoclave de pulverización. La imprimación con **XYLAZEL FONDO IMPRIMACIÓN IFA** y la primera capa de pintura pueden darse en el taller antes de llevar la madera a la obra. Como en todos los casos, la madera debe estar limpia, seca y lijada.

En maderas barnizadas y pintadas anteriormente: Después de la total eliminación de las capas viejas de pintura o barniz, todas las superficies deben ser impregnadas debidamente con **XYLAZEL FONDO IMPRIMACIÓN IFA**. En carpintería nueva recomendamos que la aplicación se realice antes de la colocación de la madera en obra.

Tratamientos de acabados posteriores

Se pueden aplicar sobre madera protegida con **XYLAZEL FONDO IMPRIMACIÓN IFA**, la mayoría de los barnices y pinturas, transparentes o pigmentadas. Se aconseja dar las capas de acabado entre las 24 horas y los 30 días. No obstante, la demora en la aplicación no influye en el efecto protector de **XYLAZEL FONDO IMPRIMACIÓN IFA**.

En caso de dudas, recomendamos efectuar pruebas.

Cerrar herméticamente el envase cuando se haya consumido parcialmente el producto. Proceder a la eliminación y destrucción del envase, de acuerdo con la legislación vigente. Cuando se aplica por inmersión, debe taparse el recipiente, tina o bañera. Después de su utilización, el líquido debe ser retirado y colocado de nuevo en el envase original.

Solamente deben ser utilizados recipientes de acero o hierro sin oxidar, recubiertos de una laca protectora.

No rociar las plantas.

Las colmenas y las saunas no deben ser impregnadas con **XYLAZEL FONDO IMPRIMACIÓN IFA**.

Propiedades y características de la madera tratada

Una vez seco el producto no incrementa la inflamabilidad de la madera.

La madera queda protegida eficazmente contra los hongos, carcomas y humedad.

Limpieza de útiles

Utilizar **DILUYENTE XYLAZEL**, white spirit o producto similar.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Contiene principios activos biocidas para proteger la madera de los hongos e insectos xilófagos (carcomas).

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

Aplicarse con buena ventilación, manteniéndola hasta la evaporación del disolvente.

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

El uso indebido puede provocar daños a la salud.

XYLAZEL dispone de fichas de datos de seguridad con las indicaciones de peligrosidad, manipulación, seguridad e higiene y transporte según el R.D. 255/03.

Almacenamiento y manipulación

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 30°C.

Evitar que el producto llegue a las aguas.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar previamente una prueba antes de la aplicación o bien consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

SERVICIO TÉCNICO



986 343 424
932 412 424
servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado - Budiño
Telf.: 986 343 424.
Fax: 986 346 240.
36400 PORRIÑO.
(Pontevedra).
comercial@xylazel.com

Centro: Alcarria, nº 7 - 1º, oficina 7.
Telf.: 916 731 111.
Fax: 916 738 693.
28023 COSLADA (Madrid).
madrid@xylazel.com

Nordeste: C/ Muntaner 198 - 200.
Telf.: 932 412 424.
Fax: 932 412 539.
08036 BARCELONA.
barcelona@xylazel.com

Levante: C/ Pascual y Genís, 10 , 4º D.
Telf.: 963 941 054.
Fax: 963 941 078.
46002 VALENCIA.
valencia@xylazel.com

xylazel
xylazel.com

Gándaras de Prado - Budiño s/n
Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
Telf.: 986 343 424. Fax: 986 346 240

