

SELLANTE ACRÍLICO INTERIORES

DEFINICION

Masilla acrílica monocomponente para sellado y relleno de juntas interiores en construcción. Pintable y barnizable una vez seco.

Producto con marcado CE



APLICACIONES

Sellado de cajas de persianas, marcos de puertas y juntas de bajo movimiento, así como para rellenar fisuras y grietas. Adhiere satisfactoriamente sobre hormigón, mortero, vidrio, metal, madera, etc. Se utiliza con éxito en trabajos de albañilería, fontanería, climatización, decoración, etc.

MODO DE EMPLEO

Las superficies a sellar y/o rellenar deben estar limpias, sanas y secas. Cortar la cánula de forma adecuada para aplicar cantidad suficiente para cubrir la junta o unión. Fácilmente aplicable entre +5 y +45°C, mediante pistola.

LIMPIEZA

El producto fresco puede eliminarse agua. Una vez curado puede eliminarse por medios mecánicos.

PRESENTACION

El producto se presenta en cartuchos de 300 ml. en color Blanco (50323) ó Gris (62603).

CADUCIDAD

El producto conservado en su envase cerrado y almacenado en lugar seco y fresco, caduca pasados los 24 meses desde fecha de fabricación.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS

METODO

ESPECIFICACION

Aspecto

Pasta tixotrópica
Blanco / Gris

Color

40

Velocidad de extrusión s/ 20 g

0,1

Descuelgue en pared vertical

30

Tiempo de formación de piel (min)

1,67

Masa específica (g/ cc)

2,75 bar/D=2 mm.

ASTM-D-2202

K 30027

ASTM-D-1475

Características del producto curado (7 días 23°C 50% HR)

Dureza (Shore A)

ASTM-D-2240

30

Resistencia a la tracción (Mpa)

ASTM-D-412 /C

0,3

Módulo a 50% alargamiento (Mpa)

A 50 mm/min

0,2

Alargamiento a rotura (%)

A 50 mm/min

90

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

CUADRO RESUMEN DE PRESTACIONES SEGÚN EN 15651-1:2012



KRAFFT S.L.U
krafftfluids@krafft.es
www.krafft.es
SPAIN

14
Nº:00009 DdP-SILIBAT ACRÍLICO SK
EN 15651-1:2012

SILIBAT ACRÍLICO SK

**SELLANTE PARA USO NO ESTRUCTURAL EN JUNTAS DE FACHADA,
VENTANAS Y JUNTAS PERIMETRALES TANTO EN INTERIOR COMO EN
EXTERIOR**

- ✓ Tipo: F 7,5 P Interior y Exterior
- ✓ Acondicionamiento: Método A
- ✓ Sustrato: Mortero con imprimación

REACCIÓN AL FUEGO	CLASE F
EMISIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE O LA SALUD	EVALUADA
ESTANQUIDAD AL AIRE Y AL AGUA	
-resistencia a la fluencia	≤3 mm
-perdida de volumen	≤25%
-propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua a 23 C	NPD
Durabilidad	Pasa
CLASIFICACIÓN	SELLANTE NO ESTRUCTURAL PARA FACHADAS INTERIOR Y EXTERIOR – 7,5 P

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

KRAFFT, S.L. (Unipersonal)
Ctra de Urnieta, s/n
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa) -España
Teléfono 943 410 405 / Fax 943 410 430
E-mail : krafftfluids@krafft.es
Pág. Web : www.krafft.es

